
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner gran Wisa FR – Produktgruppe 1540

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Kryssfiner brann gran Wisa FR

3 Produktbeskrivelse

Konstruksjonkryssfiner av gran i brannklasse B-s1,d0.

4 Egenskaper

Platene er i brannklasse B-s1,d0. Platene kan benyttes hvor det er krav til brannmotstand, og platene er ment for innendørs bruk i.h.t. klasse 1 og 2 i henhold til EN 335-1. Rattmerket av DNV for bruk Offshore. Platene må alltid beskyttes mot direkte vær.

5 Drift og vedlikehold

Ved hull-taking og kapping må platene etterbehandles med f.eks. med brannimpregnering Burnblock 32 kg/m³ og for eksempel type UZ 7805-0999 Hesse UV Colore Concentrate White for å opprettholde brannklassen. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten uansett anvendt metode alltid tørkes av. Teip og klistremerker bør unngås, da det kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på platene. Platene kan males med de fleste løsemiddelbaserte farger og lakker.

Rengjøring

For normal støv tørking benyttes en myk støv klut.

Overflatebehandling

Vår anbefaling er å bruke maling som ikke inneholder kalsiumkarbonat når man skal overflatebehandle Wisa FR med maling. I tillegg anbefaler vi to strøk med maling hvis ett strøk ikke er dekkende nok. Du kan også prøve å bruke en grunning før du maler. PU-grunning (polyuretan) fungerer også med Wisa FR.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på miljøet.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varme-energien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.