



Krav iht. siste gjeldene revisjon av BREEAM-NOR 6.0/6.1.1 som kan finnes på <https://byggalliansen.no/>.

Egendeklarasjon på at navngitt byggeprodukt tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR 6.0/6.1.1 iht. Mat 02

PRODUSENT:

HANDELSNAVN:

PRODUKT ID:
(Dersom flere enn
ett, benytt Vedlegg 1)

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent av byggeproduktet. Feilaktige opplysninger kan få juridiske etterspill.

Det bekreftes herved at produkt(ene) overholder gjeldende kjemikalier regelverk med gitte begrensninger, grenseverdier og innholdsstoffer iht. følgende lister:

- REACH artikkel 59(10) - Kandidatlisten

Ved enhver oppdatering av listene, skal produsenten sjekke om noen av de nye stoffene på listen inngår i produktet. Produktet må vurderes for å kontrollere at det fortsatt overholder gjeldende kjemikalier regelverk med gitte begrensninger, grenseverdier og innholdsstoffer iht. ovennevnte lister. Hvis de gjeldende krav ikke er overholdt, må egendeklarasjonen settes som **utgått**.

Skjemaet er utarbeidet av Skanska, NCC, Peab og Hent m.fl. Det distribueres fritt gjennom Cobuilder. Brukere av skjemaet er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder.

Støttedokument bør holdes lett tilgjengelig for eventuell kontroll av revisor.



Ansvarlig omsetter: Produsent

Importør

Juridisk Ansvarlig:

Stilling:

Produsent:

Organisasjonsnummer :

Dato:

Signatur:

Jarle Anholt

Vedlegg 1

PRODUKT ID(er):

Technical Data Sheet

8.11.2022

HARDBOARD WITH OIL ,PRODUCED IN THE WET PROCESS,

HB type, manufactured in accordance with the PN-622-2; 622-1 standard

STANDARD DIMENSION:

1220/ 1830/ 2440/ 2750/ 3050 mm **THICKNESS:** 2,0-7,0mm

Technical and mechanical properties:

Parametr:	Value for nominal thickness range [mm]:		
	≤3,5	3,5-5,5	≥5,5
Density [kg/m ³]	≥ 900		
Static bending strength [N/mm ²]	> 30,0	>30,0	> 25,0
Internal bond [N/mm ²]	>0,5	>0,5	>0,5
Swelling after 24 h water soaking [%]	< 25,0	< 20,0	< 20,0
Fire reaction acc. EN 13 501-1	E		
Class of formaldehyde	E1		
Emission of formaldehyd acc. EN 717-1	0,017ppm		
Surface absorption by right side of board [g/m ²]	<200		
Thermal conductivity λ _D [W/mK]	0,14		
Steam diffusion resistance factor μ	20 (high air humidity) 30 (low air humidity)		
Sound absorption coefficient	0,10 (250-500Hz) 0,20 (1000-2000Hz)		
Thickness tolerance [mm]	+/-0,3	+/-0,5	+/-0,7
Tolerance lenght/width/squareness [mm/m]	+/- 2,0 /2,0 /1,5		
Humidity contents [%] (*)	4-9		

(*) – the level of humidity refers to boards at the moment of leaving the factory