

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Kryssfiner bjørk RigaForm F/F – Produktgruppe 3010

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [teknisk@fritzoengros.no](mailto:teknisk@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Kryssfiner bjørk RigaForm F/F

### 3 Produktbeskrivelse

Tynne lag av Europeisk bjørk limt sammen med en glatt fenolfilm på begge sider. Fenolfilmen er mørk brun og har en tykkelse på 120 g/m<sup>2</sup>. Platene er limt med vannfast WBP lim og kantene er forseglet med akrylmaling.

### 4 Egenskaper

Platene egner seg til utendørs bruk som forskalling. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatiserts seg, noe som vanligvis tar 1-2 uker.

### 5 Drift og vedlikehold

Platene er oljebehandlet, men platene må oljes før bruk. Vedlikeholdes med intervall som gjør at kanter, overflater, hull og kuttflater ikke blir utsatt for fuktighet. Ved gjentatt bruk må platene etterbehandles med forskalingsolje for å ivareta egenskapene og levetiden på platene.

### 6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

### 7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### 8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.