

MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

MDF Exterior – Produktgruppe 3540

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

MDF Exterior

3 Produktbeskrivelse

Platene har fuktbestandig liming. Densitet er 650-780 kg/m³. Platene tåler begrenset eksponering av fuktighet, men anbefales kun til innvendig bruk. Platene egner seg godt for bearbeiding/fresing og maling. MDF produseres i forskjellige kvaliteter til forskjellige formål anbefales kun til innvendig bruk.

4 Dimensjoner

Standard platetykkelse er 6, 9, 12, 15, 18 og 22mm.
Platene leveres med skarp kant.

5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres tørt og med fuktsikring mot fukt fra underlag. Platene må klimatiseres før montering og ved klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2). Men ved montering i klimaklasse 2 må platene behandles for tenkt bruk.

6 Montering

Vegg-/himling.

Før montering er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler. Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldige etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet skal du henvende deg til forhandleren din.

Bearbeiding/etterbehandling:

MEDITE EXTERIOR kan sages, bearbeides og brukes på samme måte som andre fiberplater, som for eksempel MEDITE PREMIER. MEDITE EXTERIOR sin overflate er behandlet med 150-sandpapir, og kan pusses med finere papir dersom man ønsker jevnere overflate. Man kan bruke vannbasert maling og produktet kan dekket med melamintapet, laminat og folie. Limtyper som epoxy, polyuretan, fenol-resorcinol harpiks og EPI kan brukes i samsvar med NS-EN301 Type I. Skruer, hengsler og øvrige feste-anordninger som utsettes for fukt, anbefales bruk av rustfritt stål i henhold til NOEN 3506 type A2 eller A4, eller ANSI type 304 eller 316. Innvendige kan man bruke handtak og annet tilbehør som vanligvis brukes i tørre omgivelser.

Brannklassevurdering: MEDITE EXTERIOR forventes å oppnå brannklasse i Euro-klasse D innen Euroklassifiseringssystemet.

7 Behandling

Overflaten kan vaskes med en fuktig klut med vanlig husholdningsåpe. Svakt salmiakkvann kan benyttes for fjerning av vanskeligere flekker..

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

9 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

10 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

11 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

Byggforskseriens Byggdetaljer 520.238 og 571.048.