

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Benkeplate eik Level ubehandlet B/C – Produktgruppe 7010

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Benkeplater eik Level ubehandlet B/C.

3 Produktbeskrivelse

Benkeplate i hardtre produsert av sammen av fingerskjøtte staver som leveres i kvalitet B/C, limt med fuktbestandig lim D4 og pusset med sandpapir korning 120. Leveres enkelt emballert i krympeplast. Fuktighet i platene er 8- 10%.

Grunnoljen som er benyttet er Woca Worktop Oil Industrial. Vi anbefaler OSMO sine produkter til videre behandling. Det er viktig å følge OSMO sin fremgangsmåte helt fra forberedelse til selve overflatebehandlingen. Innendørs

4 Egenskaper

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er kjøkkenbenker, arbeidsbenker, avlastningsbord etc. Bygget skal være lukket og alt mur og pussearbeid skal være avsluttet. Akklimatiseres i min. 48 timer på plant underlag i emballasje.

5 Drift og vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe og lettfuktet klut. Oljes på alle sider før montering. Flekkfjerning med rødsprit/pussing, tørkes/ oljes med vedlikeholds olje umiddelbart for å unngå skjolder. Vedlikeholdes etter behov. Forutsetningen for lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å behandle produktet kan dette oljes eller lakkas med egnede produkter for innendørs behandling. Bruk vannfast fugemasse/silikon i overganger mellom plate/vegg/oppvaskkum.

6 HMS

Kun personlig verneutstyr skal benyttes.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.