

MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

Accoya råstoff – Produktgruppe 6560

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Accoya råstoff.

3 Produktbeskrivelse

Accoya råstoff er modifisert trevirke fra acetyleret Radiata Pine, og er helt giftfri. Accoya leveres ubehandlet og med en ru overflate. Accoya er meget formstabil, minimal krymping, vridning, og behandles på lik måte som vanlig treverk. Accoya er UV-bestendig, med ett lyst, pent utseende og 50 års garanti mot råte ved bruk over bakken, og 25 år i bakken, eller i kontakt med ferskvann. Accoya-trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med maling eller beis. Ubehandlet treverk gråner til en jevn sølvgrå patina.

Bruksområder som kledning, rekkverk, terrassegulv, vindskier, listverk, spiler etc.

4 Dimensjoner

Tykkelse: 32, 38, 50, 63 og 75 mm.

Bredde : 100, 125 og 150 mm.

Lengde: Fallende lengder.

5 Lagring

Bordene lagres plant, tørt og med fuktsikring mot fukt fra underlag.

6 Før montering

Accoya behandles som vanlig trevirke.

7 Metallbeslag

Alle typer tre inneholder organiske syrer, selv om mengden varierer etter art. Disse organiske syrene kan bidra til korrosjon ved bruk av metaller som f.eks. hengsler på treverk. Accoya har samme syrenivå som f.eks. Eik og Vestlig rød Seder, og produkter som består av galvaniserte metaller eller sinklegeringer er ikke korrosjonsbestandige ved bruk sammen med Accoya.

Metaller av visse aluminiumlegeringer, kobber, bly og andre metaller kan også oksiderer ved bruk på Accoya.

8 Innfesting

Man må benytte rustfrie (A2) eller syrefaste (A4) festemidler. Ved bruk av festemidler med annen korrosjonsbeskyttelse vil resultere i svart misfarging rundt innfestningen i bordene. Accoya kan monteres både med spiker eller skruer. Ved bruk av spikerpistol bør man benytte gummifot. Selv borende skruer anbefales. Innfesting i endene trekkes inn 50 mm fra enden og forbores 1 mm mindre radius enn festemidlet for å unngå sprekk i bordene. Kuttflater som blir skjult bak innramming behøver ingen behandling, men kuttflater som blir eksponert for vær- og vind skal kant forsegles.

9 Behandling

Accoya behandles som vanlig treverk. Kan males, lakkas og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflateproduktets beskrivelse for bruk.

For informasjon om vask og øvrig vedlikehold, henvises det til Accoya`s gjeldene FDV dokumentasjon.

MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

10 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av Accoya. Likevel anbefales det bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller.

11 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi for resirkulering. Accoya inneholder ikke noen farlige stoffer. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

12 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

13 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

FRITZOE
ENGROS