

MONTERINGSANVISNING

Konstruksjonsfiner gran EasyBoard TG4 – Produktgruppe 1516

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Konstruksjonsfiner gran EasyBoard TG4,

3 Produktbeskrivelse

EasyBoard konstruksjonsfiner er produsert av Finsk gran i ca. 3mm tykke finér-lag. EasyBoard kan brukes som underlagsplate i våtrom for våtromsplater - og gips. EasyBoard tilfredsstiller kravene til innfesting av hjelpemidler iht. kravet i TEK 17, og § 12-5 som omtaler sikkerhet i bruk og § 12-9 gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr tilgjengelige bad og våtrom.

4 Dimensjoner

- Standard platetykkelse er 12, 15 og 18 mm.
- Standard plateformat med TG4 2410 x 0310 mm.

5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres plant på strø innendørs og akklimatiseres før montering. Ved klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt, beskyttet mot fukt fra underlag og direkte sollys for å hindre vridning og kuving av platene. Plater skal klimatiseres i min 24.t før montering og vi anbefaler å måle fuktinnhold i platene før de tas i bruk. Hvis platene er stroppet fjernes de. Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2). Ved bruk som underlagsplate skal relative luftfuktigheten i platen ikke være >10%.

6 Montering

Platen er med not- og fjær (TG4) på alle sider, og monteres liggende i forband med minimum 300 mm forskyvning av skjøten, og platene kan skjøtes mellom stendere.

Festemidler som skruer og rillet spiker gir best feste. Til plater med tykkelse på 15 mm bør det brukes minst 4,2–55 mm lange skruer, eller 2,5-55 mm lange spikre. EasyBoard bør festes to ganger pr. stender og min. 30 mm inn fra kanten på platen. La det være et mellomrom mellom vegg, tak og gulv på 3-5 mm.

Uttreksverdi og innfesting

Konstruksjonkryssfiner gran TG4 III/III EasyBoard har meget god innfesting og tilfredsstiller kravene satt i Byggeteknisk forskrift TEK17.

7 Behandling

Platene behandles som treverk. Kan males, lakkas og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflateproduktets beskrivelse for bruk.

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller når platene bearbeides.