



FINSA

Finansmann Maderera, S.A. -FINSA-
Carretera N-550, km. 5
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
SPANIA

YTELSESERKLÆRING

DoP 00037

FIBRAPLAST



Produsert hos:

FINSA PADRÓN Paraíso s/n 15900 Padrón. En Coruña. Spania	FINSA OREMBER Pol. Ind. San Cibrao das Viñas 32911 Ourense. Spania	FINSA FIBRANOR Pol. Ind. de Rábade 27370 Rábade. Lugo, det er ikke noe å gjøre. Spania	LUSO FINSA - NELAS Est. Nac. 234, km. 92.7.7 .92.7 (andre) 3524-952 Nelas. Portugal
---	---	--	---

Produkttype	Tenkt bruk	
MDF	Innvendig som del av ikkebærende elementer under tørre forhold	4
*Vurdering og verifisering av konstant ytelsessystem i henhold til vedlegg V i regulering (U) Nr. 305/20		

Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse								Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13986:2004
	Tykkelse (mm)								
	Enheter	>2,5 til 4	>4 til 6	>6 til 9	>9 til 12	>12 til 19	>19 til 30	>30 til 45	
Bøystyrke – EN 310	N/mm ²	23	23	23	22	20	8	7	
Elastitetsmodul – EN 310	N/mm ²		2700	2700	2500	2200	2 00	900	
Strekfasthet – EN 319	N/mm ²	0 65	0 65	0 65	0 60	0 55	0 55	0 50	
Svelling tykkelse 24 time EN 319	%	35	30	7	5	2	0	8	
Innhold av formaldehyd EN 14332 Emisjon EN 717-2	Klasse mg/(h.m ²)	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5	
Rekasjon ved brann 350:2007: 2007	Klasse Klasse	E EFI	E EFI	E EFI	D-s2 d0* Dfl, s1	D-s2 d0** Dfl, s1	D-s2 d0 Dfl, s1	D-s2 d0 Dfl, s1	
Vanddampermeabilit Våt kopp / Dr kopp Tabell 9 EN 13986:2004	μ	21/31	20/30	18/28	17/27	16/25	15/24	15/24	
Lydabsorbasjon (overflate) 5. 10 EN 13986:2004	Db	Np	Np	22/24	24/26	26/28	29/30	30/33	
Lydabsorpsjon Frekvensområde 250 til 500 Tabell 10 EN 13986:2004	α	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Lydabsorpsjon Frekvensområde 000 til 2000 Tabell 10 N 13986:2004	α	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Termisk konduktivitet (A) Tabell 11, EN 13986:2004	W/(m.K)	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
Klimaklasse	Bruks klasser	1	1	1	1	1	1	1	
påtent av pentachlorophenol (P P)	ppm	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	

(*) Montert uten luftspalte bak FIBRAPLAST. Montert med lukket luftspalte ikke mer enn 22 mm bak FIBRAPLAST-klassifisering s2 d2. lassifisering for andre mer restriktive tilstand

(**) Montert uten luftspalte bak FIBRAPLAST eller med lukket luftspalte bak FIBRAPLAST for tykkelser lik eller større enn 5mm eller med et utendørs gap bak FIBRAPLAST for tykkelser lik eller større enn 8 mm. Montert med lukket luftgap ikke mer enn 22 mm bak FIBRAPLAST-klassings2 d2 i tykkelser mellom 0 og 8 mm.

Ytelsen til produktet FIBRAPLAST er i samsvar med ovennevnte deklarerert ytelse.

Denne ytelseserklæringen er utstedt under eneansvaret til Financiera Maderera, S.A. –FINSA-

Javier Portela FINSA

Idi + Kvalitetsdirektør

Santiago de Compostela,²