

Abet fasadeplater MEG SEI -DUE 1S - B-S1,d0

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Består i hovedsak av kraftpapir mettet med fenol- og melaminharts og bindemiddel
- Kompakt/homogen plate som har stor motstandskraft mot fysiske og kjemiske påvirkninger

ABET MEG brukes som fasade til nybygg, renovering og andre steder der det er høy krav til slagfasthet, gode fargeegenskaper og minimalt vedlikehold.

NOBB-modulnr:	Modul nr 42052266
Dimensjon:	6mm 3050 mm x 1290 mm
Farge:	Alle farger i katalogen
Overflatebehandling:	B-s1,d0 - brannbehandlet
Øvrige opplysninger:	



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

- Ved små områder benyttes klut og rengjøringsmiddel.
- Normalt er det tilstrekkelig med varmt vann uten tilsetningsmidler.
- Ved større flater anbefales høytrykksspyling med kaldt eller varmt vann(max 100 grader).
- Ved olje, fett anbefales isopropanol.
- Ved graffiti, ta kontakt med leverandøren.
- **Bruk aldri slipende materialer ved rengjøring av laminat.**

Ettersyn/kontroll

Anbefaler årlig ettersyn/kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Anbefaler årlig ettersyn/kontroll

Abet MEG 545 CV SEI 1-sid. dekor, B-S1,d0

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 40 år

Garanti og vilkår

10 års UV-garanti.

20 års materialgaranti, forutsatt montert etter leverandørens anvisninger.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God med gode egenskaper mot grafitti


Miljø

- Ingen allergi fremkallende stoffer.
- Ingen tungmetaller
- Formalehydutslipp fra ferdig kompakt/homogent laminat er mindre enn 0.04 mg/m³.
- Fornybar råvare utgjør ca.70% og ikke fornybar råvare ca. 30%
- Laminat er langsomt biologisk nedbrytbart på avfallsdeponi.
- Avfall etter bearbeidelse kan brennes.
- Ved fullstendig forbrenning(kvernet laminat)over 750 grader blir restavfallet som vanlig tre.

Brannklasse

Brannklasse fra C-s2-d0 til B-s1-d0, avhengig av spesifikasjon på ordrebekreftelsen.

ABET MEG



4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Fritzøe Engros AS
Postadresse	Postboks 2055
Postnr. og poststed	3255 Larvik
Telefon	33 13 64 00
E-post	engros@fritzoengros.no
Internett	www.fritzoengros.no