



## FIBRAPRINT ID

 Produsert av: Finsa Fibranor  
 Polig. Ind. de Rábade  
 27370 RÁBADE (ESPAÑA)

PRODUKTTYPE	TILTENKT BRUK	AVCP*
Mdf	I innvendig bruk-og tørre forhold, for ikke bærende konstruksjoner.	4

\*Vurdering og verifisering av ytelsessystem i henhold til vedlegg V i forordning (EU) nr.

### FIBRAPRINT-ID

TEKNISKE DATA-GJENNOMSNIITTLIGE VERDIER Rev: 16.01.2018

Egenskaper	TEST METODE	Enheter	TYKKELSER mm	
			2/4	>4/6
TETTHET (*)	NB 323	kg/m <sup>3</sup>	825	800
STREKKFASTHET	NB 319	l/mm <sup>2</sup>	0,90	0,85
BØYESTYRKE	NB 310	l/mm <sup>2</sup>	38	38
ELASTISITET	NB 310	l/mm <sup>2</sup>	-	2700
TYKKELSE SVELLING 24 H	NB 317	%	35	28
DIMENSJONAL BEVEGELSELENGDE/BREDDE	En 318	%	0,4	0,4
DIMENSJONAL BEVEGELSE TYKKELSE	En 318	%	10	10
OVERFLATE LYD	En 311	l/mm <sup>2</sup>	>1,2	>1,2
FUKTIGHETSINNHOOLD	En 322	%	7+/-2	7+/-2
PARTIKKEL INNHOOLD	ISO 3340	% Vekt	≤ 0,05	≤ 0,05
FORMALDEHYDINNHOOLD	EN ISO 12460-5	mg/100 g	≤ 8	≤ 8
REAKSJON PÅ FIRETABLA NO 13986:2004+A1:2015 I	EN 13501-1	Klasse	E	E
LYDABSORPSJONSKOEFFISIENT (A) (250 A 500 HZ)	NO 13984:2004+A1:2015	A	0.10	0.10
LYDABSORPSJONSKOEFFISIENT (A) (1000 A 2000 HZ)	NO 13984:2004+A1:2015	A	0.20	0.20
VARMELEDNINGSEVNE	NO 13984:2004+A1:2015	M/ (m· K)	0.16	0.15
LUFTBÅREN LYDISOLASJON (OVERFLATEMASSE) (R)	NO 13986:2004+A1:2015	Db	NPD	NPD
VANNDAMP PERMEABILITET TØRR KOPP	NO 13986:2004+A1:2015	μ	33	31
VANNDAMP PERMEABILITET VÅT KOPP	NO 13986:2004+A1:2015	μ	21	22
BRUK AV BIOLOGISK HOLDBARHET	NO 13986:2004+A1:2015	Klasse for bruk	1.	1.
INNHOOLD AV PENTACHLOROPHENOL (PCP)	NO 13986:2004+A1:2015	%	< 5	< 5

(\*) VERDIER SOM BARE SKAL BETRAKTES SOM EN GROV VEILEDNING.

MDF-baseboardet som brukes i produksjonen av FIBRAPRINT oppfyller klasse E1-kravene (analysert i henhold til EN ISO 12460-5) som definert i EN 622-1:2003 European Standard.

Jeg har ikke noe å gjøre med det. er i samsvar med **som er beskrevet** i 201  
Denne performanceerklæringen er utstedt under finansmannens eneansvar MADERERA S.A. (FINSA)

Javier Portela  
FINSA FoU + Kvalitetsdirektør  
Santiago de Compostela 26.10.2018

  
