

# MONTERINGSANVISNING

## Kryssfiner gran – Produktgruppe 2055

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00  
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: [engros@fritzoe.no](mailto:engros@fritzoe.no)  
Web: [www.fritzoeengros.no](http://www.fritzoeengros.no)

### 2 Produktnavn

Kryssfiner av gran skarpkant.

### 3 Produktbeskrivelse

Platene kan brukes på samme måte som vanlige ubehandlede plater, og absorberer raskt mange ulike typer malinger, lakk og lim. Metsä Wood Gran kryssfiner er kryssfiner produsert av finsk gran som sammen limes med fenollim. Platene leveres uten not og fjær, og leveres i kvalitet III/III. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs

### 4 Dimensjoner

- Standard platetykkelse er 9, 12, 15, 18 og 21, 22, 24, 27 og 30 mm..
- Standard plateformat med SK er 2400x1220 mm.

### 5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres plant på strø under presenning, med fuktsikring mot fukt fra underlag og direkte sollys for å hindre vridning og kuling av platene. Hvis platene er stroppet fjernes de, men krympeplasten kan være på til platene skal brukes. Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2)

### 6 Montering

#### Innfestning

Det anbefales å feste platene med varmgalvaniserte gjengede spikere eller treskruer hvis hoder skal senkes omtrent 2 mm inn i plateoverflaten. Det er ikke nødvendig å fylle inn fordypninger fra spikerhoder/ skuer.

Konstruksjoner i klimaklasse 2, skal alle festemidler være varmgalvanisert eller av rustfritt stål.

Ved innfesting på metal brukes selvborendeskruer. Lengde på innfestning er minimum 2 ganger plate tykkelsen - eller 50mm. Maksimal spiker-/skruavstand - 150 mm ved kantene - 300 m i senter.

#### Liming

Metsä Wood -kryssfinerpaneler limes med et vær- og kokebestandig fenolharpikslim (BFU, WBP, AW, utvendig). Limingen samsvarer med følgende internasjonale standarder EN 314-2 / klasse 3 (utvendig), DIN 68705-3 / BFU 100, BS 6566 Part 8 / WBP. (Takplater skal ikke limes)

### 7 Behandling

Platene behandles som treverk. Kan males, lakk og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflateproduktets beskrivelse for bruk.

### 8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller når platene bearbeides.