

# Flex-SupeRior

## Beskrivelse

Bøybar kryssfinerplater Poppel. Dette produktet fremhever fleksibiliteten og opprettholder gode fysisk-mekaniske egenskaper. Produktet er ekstremt allsidig, egnet for enhver mulig applikasjon,

## Programmer



Bil



Møbler

## Formaldehyd klasse



## Liming



## Sertifiseringer



## Dimensjoner

Funksjoner	Standard	Enhet	Verdier					
Standard (standard) 2015			2500 x 1220 - 1220 x 2500 2500 x 1700 - 1700 x 2500					
Tykkelse	EN 315	Mm	3	5	8	12	16	
Antall lag	EN 315	Ant.	3	3	3	5	5	
<b>Bøyeradius</b>		cm	3	5	8	15		

## Yteleser

Funksjoner	Standard	Enhet	Verdier					
Densitet	no 323	kg/m <sup>3</sup>	350 +/- 10%					
<b>Bøyesyrke</b>								
Langs	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	35	35	20	25	20	30
Tvers	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	20	20	30	25	35	35
varmeledningsevne	EN 10456	W/m k	0,12					
<b>Toleranser</b>								
Tykkelse	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)					
Lengde /bredde	EN 315	mm	+/- 3,5 mm					
Vinkelrettighet	EN 315	mm/m	1					
Fuktighet	EN 322	%	8÷12					

### Reaksjon ved brann

**Standard EN 13986 d-s2,d0 - dfl-s1 (tykkelse ≥9mm densitet ≥ 400 kg/m<sup>3</sup>)**

salEs cONdiTiONs <http://www.panguanetaplywood.com/en/plywood/terms-conditions>

Merk  
Ingen av følgende tester har vært gjenstand for foreløpig kondisjonering. De spesifikke verdiene er gjennomsnittsverdier som refereres til den normale produksjonen.

Det er kundens ansvar å avgjøre om Panguanetas produkter er egnet for ønskede bruksområder og å sikre at steder og bruksmåter overholder leverandørens instruksjoner og med leveringsforhold.

