



FINSA

Financiera Maderera, S.A. -FINSA-
Carretera N-550, km. 57
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
SPAIN

YTELSESERKLÆRING CPR305/2011 DoP reference number 00039

FIMAPLAST / USAMEL

Produsert av:

FINSA SANTIAGO Ctra. N-550, km 57 15890 Santiago de Compostela, A Coruña. Spain	CELLA Partida de Hazas s/n 44370 Cella Teruel Spain
--	--

Produkt type	Tiltenkt bruk	AVCP*
P2	For bruk i tørreforhold og ikke som del av bærende konstruksjon	4

*Assessment and verification of constancy of performance system according to Annex V of regulation (EU) No 305/2011

Declared performance:

Viktige egenskaper	units	Performance							Harmoniserte standarder
		Tykkelse (mm)							
		>4 a 6	>6 a 13	>13 a 20	>20 a 25	>25 a 32	>32 a 40	> 40	
Bøystyrke	N/mm ²	12	11	11	10.5	9.5	8.5	7	EN 13986:2004
Tverrestrekkfasthet	N/mm ²	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20	
Elastisitetsmodul	N/mm ²	1950	1800	1600	1500	1350	1200	1050	
Overflatefasthet	N/mm ²	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Avspalting av formaldehyd	class	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	
Egenskaper ved brannpåvirkning Table 4 EN 13986:2004 Flooring	class	NPD	D-s2,d0*	D-s2,d0**	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
	class		Dfl-s1***	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	
Vanddampgjennomgang Wet cup / Dry cup Table 9 EN 13986:2004	μ	17/50	16/50	16/50	15/50	15/50	15/50	14/50	
Isolasjon mot luftbåren lyd (surface mass) (R) 5.10 EN 13986:2004	db	NPD	24	26	28	29	31	32	
Lydabsorpsjon Frequency range 250Hz to 500Hz Table 10 EN 13986:2004	α	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
Lydabsorpsjon Frequency range 1000Hz to 2000Hz Table 10 EN 13986:2004	α	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
Termisk ledningsevne (λ) Table 11 EN 13986:2004	W/(m.K)	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	
Klimaklasse	Use classes	1	1	1	1	1	1	1	
Innhold av pentachlorophenol (PCP))	ppm	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	

(*) Minimum tykkelse 9 mm. Montert uten luftspalte bak FIMAPLAST / USAMEL som angitt i Kommissjonens beslutning 2007/348 / EF. Montert med lukket luftspalte ikke mer enn 22 mm bak FIMAPLAST / USAMEL klassifisering D-s2, d2. Klassifisering E for enhver annen mer restriktiv tilstand.

(**) Montert uten luftgap bak FIMAPLAST / USAMEL, eller med lukket luftspalte bak FIMAPLAST / USAMEL for tykkelser lik eller større enn 15 mm eller med åpen luftgap bak FIMAPLAST / USAMEL for tykkelser lik eller større enn 18 mm, som angitt i Kommissjonens beslutning 2007/348 / EF. Montert med lukket luftspalte ikke mer enn 22 mm bak FIMAPLAST / USAMEL klassifisering D-s2, d2 i tykkelser mellom 10 og 18 mm. (***) Minimum thickness 9 mm.

Utførelsen av produktet FIMAPLAST / USAMEL er i samsvar med den deklarete ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Financiera Maderera, S.A. -FINSA-

Javier Portela
FINSA IDi + Quality Director
Santiago de Compostela, July 1st 2013