
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner forskaling F/F Ecu – Produktgruppe 2571

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no**2 Produktnavn**

Kryssfiner forskaling F/F Ecu

3 ProduktbeskrivelseFilmbelagte på to sider med mørk brun film på 120g/m² Kantforseglet med akrylmaling. 9 lag.**4 Egenskaper**

Forskaling av betong der man ønsker glatt overflate. Platene egner seg best utendørs og spesielt til forskalingsformål. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar 1-2 uker.

5 Drift og vedlikehold

Platene er oljebehandlet, men platene må oljes før bruk. Ved utendørsbruk må platene vedlikeholdes med en intervall som gjør at kanter, overflater, hull og kuttflater ikke blir utsatt for fuktighet. Spesielt viktig å behandle kanter, hull og kuttflater med maling eller lim. Ved gjentatt bruk må platene etterbehandles med forskalings olje for å ivareta egenskapene og levetiden på platene.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.