

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Kryssfiner BrannX Poppel – Produktgruppe 1540

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Kryssfiner av poppel brannbehandlet – B-s1,d0.

### 3 Produktbeskrivelse

Kryssfineren er produsert av italiensk poppel med ytterfiner I BB/BB kvalitet og brannbehandlet iht. brannklasse B-s1, d0. Platene er limt med eksteriør lim AW100 som er vær- og kokebestandig. Densiteten er på ca. 430 kg/m<sup>3</sup>. Platene har internasjonale godkjennelse for bruk offshore med IMO sertifikat.

### 4 Egenskaper

Platene er i brannklasse B-s1,d0. Platene kan benyttes hvor det er krav til brannmotstand, og platene er ment for innendørs bruk i.ht. klasse 1 og 2 i henhold til EN 335-1. Platene må ikke utsettes for luftfuktighet >80% og beskyttes mot direkte sollys og regn. Platene kan benyttes på vegg- og himling der det er krav til brannklassifisering, eller hvor økt brannsikkerhet er ønskelig.

### 5 Drift og vedlikehold

Ved hulltaking og kapping må platene etterbehandles med brannimpregnering likt det som er påført fra fabrikk. Platene inneholder krystallinske flammehemmende tilsetningsstoffer som ved høy temperatur gjør at molekyler ikke kan holde sammen, men smelter og fører til brannhemming av overflaten. På grunn av dette kan ikke platene overflatebehandles med annet enn lakk med tilsvarende brannegenskaper som brannimpregneringen.

### 6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på miljøet.

### 7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.